



PAINTING THE PAST

Stainblock

Omschrijving:

Painting the Past Stainblock is een hoogwaardige isolerend product op waterbasis waarmee vlekken zoals, nicotine, roet en looizuur (van bv. eiken) door nieuwe verflagen trekken en vlekken veroorzaken.

Toepassing:

Painting the Past Stainblock is geschikt als isolerende tussenlaag om het doorbloeden van nicotine, looizuur en roet te voorkomen. Painting the Past Stainblock is lichtgrijs van kleur, dit geeft geen problemen als grondlaag onder lichte kleuren.

Belangrijkste kenmerken:

- * Isolerend vermogen
- * Niet vlambaar
- * Aanbrengen in twee lagen
- * Goede dekking
- * Reukarm
- * Makkelijk te verwerken
- * Snelle droging

Verkrijgbaarheid:

Painting the Past Stainblock is verkrijgbaar in 750 ml. Stainblock heeft een lichtgrijze kleur, welke geen invloed heeft op de afwerking met lichte kleuren.

Droogtijden en verbruik:

Droogtijden:

Stofdroog na ca. 2 uur

Overschilderbaar na ca. 4 uur.

Volledig uitgehard na ca. 14 dgn.

Verbruik:

9-10 m² per 750 ml. (afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode)

Verwerking:

Aanbrengen:

Painting the Past Stainblock kan met een kwast of roller aangebracht worden in twee lagen. Zorg ervoor dat de lagen goed droog zijn voordat er een nieuwe verflaag aangebracht wordt. Voor gebruik goed roeren.

Verwerkingstemperatuur:

Zorg ervoor dat de temperatuur hoger dan 8°C is tijdens het aanbrengen en drogen van de Painting the Past Stainblock.

Vorbereiding:

Zorg dat alle oppervlakten in goede staat, schoon, droog en vrij van ander vuil zijn (stof, vet, olie, wax, roest of losse verflagen). Verwijder wax of slechte verflagen met Painting the Past Wax & Paint remover en was grondig na met schoon water.

Algen- en schimmelgroei moeten met een geschikt product worden behandeld en verwijderd.

Vul eventuele gaten en scheuren met het geschikt flexibel vulmiddel (geschikt voor verf op waterbasis).

Ondergronden dienen voor het schilderen goed ontvet en geschuurd te zijn. Painting het Past Stainblock is geen vochtwerend product. In geval van vochtige ondergronden, dient eerst de oorzaak of het lek gerepareerd te worden. Daarna kan, na droging, Painting the Past Stainblock aangebracht kan worden.

Poreuze ondergronden:

Verdun de eerste laag Painting the Past Stainblock met 20% schoon water, daarna 2 lagen onverdund aanbrengen. Laat iedere laag goed drogen voordat de volgende laag aangebracht wordt.

Vraag advies aan een vakman of neem contact op met Painting The Past (info@paintingthepast.nl of 0475-335632) bij ondergronden die niet meer in goede staat zijn zoals bv. houtrot.

Houdbaarheid:

Onaangebroken en originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C 2-3 jaar.

Beschermen tegen vorst en hitte.

Bewaar restanten in een glazen pot of in een andere, kleinere, goed afsluitende verpakking.

Painting the Past Stainblock binnen 6 maanden na aankoop gebruiken.

Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoording voor verminderde kwaliteit van de inhoud of verpakking.

Afvalverwerking:

Painting The Past producten zijn gebaseerd op water: toch mogen restanten niet worden weggespoeld door de afvoer. Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming volgens de milieubescherming wet van 1990 en de daartoe behorende voorschriften.

Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst.

Milieu en gezondheid:

Alle Painting the Past producten voldoen aan de laatste milieuvoorschriften ten aanzien van het gehalte vluchtige stoffen (VOS-Vluchtige Organische Stoffen) in de verf en zijn eco-vriendelijk.

Zorg bij het aanbrengen en drogen van de verf voor voldoende ventilatie.

Vermijd contact met huid en ogen, in het geval van contact met ogen, onmiddellijk overvloedig spoelen met stromend schoon water en medische hulp inroepen.

In het geval van contact met de huid, deze onmiddellijk wassen met zeep en water.

Buiten bereik van kinderen houden.

Meer informatie over Painting the Past Stainblock en de productveiligheid zijn te verkrijgen, via het veiligheid informatieblad op www.paintingthepast.nl of tel 0031(0)475 335 632.

Milieu:

VOS gehalte g/l:	65gr/l
VOS gehalte w/w:	5.0
Classificatie:	laag
VOC 2010 max toegestane aantal gram per liter	140g/l
Categorie	A

De informatie op dit informatieblad is zover ons bekend en volgens onze ervaring correct. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, daar ondergrond, toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen. Het is altijd mogelijk vooraf informatie op te vragen via info@paintingthepast.com. De geleverde informatie ontslaat gebruikers niet van de verantwoordelijkheid, de kleur vooraf te controleren, eigen testen en proeven uit te voeren m.b.t. de ondergrond, noch houdt de informatie juridisch bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaald doel in. Wij accepteren daarom geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Bij het verschijnen van een nieuw productinformatieblad vervalt deze editie.