

Wijzonol Latex (vervolg)

Verwerking

Applicatie	Kwast en roller
Verdunning	Gebruiksklaar
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 8°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap/ apparatuur	Water
Theoretisch rendement	7 – 9 m ² /l afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond; zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen
Behandeladvies	De ondergrond moet voor behandeling winddroog, vast, schoon, stof-, vet- en cementhuidvrij zijn. Cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn.

Onbehandelde ondergronden:

Stof- en vetvrij maken, eventuele aanwezige cementhuid van
beton verwijderen; poederende en/of zuigende ondergronden
voorstrijken met Wijzonol Muurvoorstrijk; tweemaal dekkend
behandelen met Wijzonol Latex.

Licht zuigende ondergronden kunnen ook voorgestreeken worden
met Wijzonol Muurvoorstrijk Aankleurbaar en daarna dekkend
behandeld worden met 1 laag Wijzonol Latex.

Behandelde ondergronden:

Reinigen, stof- en vetvrij maken; waar nodig gebreken bijwerken;
één- of tweemaal dekkend behandelen met Wijzonol Latex.

Milieu en gezondheid

Vlampunt	Geen
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	2,5, 5 en 10 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden