

Jachtlak

Beschrijving

Golden Wave klassiek gestookte Jachtlak is een blanke jachtlak met een hoge bolle glans op basis van natuurlijke grondstoffen. Golden Wave klassiek gestookte Jachtlak heeft een zeer goede glansbehoud, een uitstekende water- en weersbestendigheid, een hoge krasvastheid en is zeer elastisch.

Toepassing

Op alle houten delen van een schip, welke voorzien moeten worden van een hoogglanzende blanke lak. Voor alle houtsoorten die aan zware weersomstandigheden worden blootgesteld en toch hun mooie hoge bolle glans moeten behouden, zoals voordeuren en tuinmeubelen.

Eigenschappen

Glansgraad:	hoge bolle glans
Dichtheid (20 C):	0,94 kg/l
Vaste stofgehalte:	ca. 54 gew.%
Krasvastheid:	zeer goed
Elasticiteit:	zeer goed
Slagvastheid:	zeer goed
Zeewaterbestendig:	zeer goed
Verbruik:	ca. 10 m ² /l
Viscositeit:	ca. 3 P (20 °C; Brookfield)
Vlampunt:	> 40 °C
Verwerkingstemp:	tussen 10 en 30 °C.
Stofdroog:	na 2 à 3 uur bij 20 °C en 65% RV.
Kleefvrij :	na 8 à 10 uur bij 20 °C en 65% RV.
Schuurbaar:	na minimaal 24 uur bij 20 °C en 65% RV kan met water geschuurd worden

Golden Wave

Overschilderbaar:	na minimaal 24 uur doch binnen 1week bij 20 °C en 65% RV. Hierna dient de laag eerst aangeschuurd te worden.
Doorgehard:	na 1 week bij 20 °C en 65% RV.
Verpakking:	in 500 ml en 1 liter verpakkingen
Houdbaarheid in de bus:	minimaal 1 jaar bij een temperatuur tussen 5°C en 25 °C, in originele onaangebroken verpakking.

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode:	kwast of roller
Type verdunning:	terpentine
Aantal lagen :	minimaal 3 à 4 lagen
Schoonmaken gereedschap:	terpentine

Behandeling algemeen

De ondergrond dient schoon, vrij van stof, olie en vet te zijn.

Behandeling nieuw hout

Op nieuw hout tenminste 3 à 4 lagen aanbrengen. Voor de eerste laag dient de jachtlak met ca. 15% terpentine verdund te worden. Na drogen dient een tweede laag aangebracht te worden. Na goed doordrogen dient eerst met water en waterproof schuurpapier geschuurd te worden. Hierna al het stof verwijderen en goed laten drogen alvorens een volgende laag aanbrengen. Door deze bewerking steeds te herhalen verkrijgt het lakwerk de mooie bolle glans.

Behandeling oude ondergrond

Loszittende delen verwijderen en eerst behandelen met een laag verdunde jachtlak. Oude intacte verflagen goed aanschuuren. Hierna verder behandelen zoals beschreven onder "behandeling nieuw hout".