



Productomschrijving

Permacryl FX Primer is een waterverdunbare, eenvoudig te verwerken, uitzonderlijk goed schuurbare, dekkende, sneldrogende grondverf. Toepasbaar voor binnen en buiten, op basis van alkydgemodificeerde acrylaathars.

Eigenschappen

Gemakkelijk te verwerken
Zeer goed schuurbaar
Hoge vulling, goede vloeit

Gebruik/Toepassing

Permacryl FX Primer wordt toegepast als zeer goed schuurbare en goed vloeiende grondverf op hout. Permacryl FX Primer heeft een goede vulling en een goede vloeit. Alleen toe te passen in een watergedragen verfsysteem.

Voorbehandeling van de ondergrond

Nieuw werk

De te behandelen ondergrond dient verder schoon, droog en stofvrij te zijn. Nieuwe ongeschilderde ondergronden of kaalgemaakte delen gronden met een laag Permacryl FX Primer en afwerken met Permacryl FX Satin, of met één of twee lagen aflak uit het Permacryl assortiment.

Onderhoud bestaand werk

De intacte ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Schuren met schuurpapier van grofte P320 of fijner, dan wel een schuurspons van vergelijkbare fijnheid. Eventuele voorgaande lagen moeten daarbij goed hechten aan de ondergrond. Bijwerken of gronden met Permacryl FX Primer en afwerken met Permacryl FX Satin, of met één of twee lagen aflak uit het Permacryl assortiment.



Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Dichtheid	:	1,45 kg/dm ³
Volumepercentage vaste stof	:	47 %
Glans	:	zijdeglans
Aanbevolen droge laagdikte	:	30 micrometer
Leverbaar in de kleuren	:	wit en aan te tinten het Trimetal kleurenmengstelsel

Verwerking van het product

Verwerkingscondities:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Kwast en Rol

Type verdunning	:	water
Volumepercentage verdunning	:	0-2%
Reinigingsmiddel	:	direct na gebruik met handwarm water.

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

Stofdroog	:	ca. 30 minuten
Kleefvrij	:	ca. 1 uur
Overschilderbaar	:	ca. 6 uur
Doorgedroogd	:	ca. 16 uur

Theoretisch rendement

10 m²/liter

Opmerking:

Als gereedschap is het aan te bevelen om speciale kwasten en rollers voor waterverdundbare lakverven te gebruiken.

Waterverdundbare producten zijn gevoelig voor de weekmakers in de raamrubbers. Deze kunnen een negatieve invloed kunnen hebben op de verffilm, de verflaag kan gaan verkleven.

In geval van tocht- en beglazingprofielen in combinatie met bovengenoemde afwerking, dienen profielen van weekmakervrije rubbers te worden toegepast, bijv. EPDM Rubber.



PERMACRYL FX PRIMER

Zeer goed schuurbare grondverf

TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE



Veiligheid/ Hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens : wit
gelden
Vlampunt volgens ISO 1516 : > 100°C
VOS-EU-grenswaarde : cat. A/d < 130 g/l

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.
De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.
Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

Artikelgegevens

Houdbaarheid : In onaangebroken verpakking
tenminste 12 maanden. Vorstvrij
bewaren.
Verpakking : 1 liter en 2,5 liter

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl

April 2018

3/3

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Informeer bij de Afdeling Techniek of er geen recentere versie van de Technische Productinformatie is uitgegeven.