



Verfijn Black Varnish

Verfijn® Black varnish is toepasbaar voor buiten, en is steenkoolteerderivaat vrij en bestaat uit een mengsel van bitumen, oplosmiddel en hechtmiddel waardoor Verfijn® Black varnish uitstekend geschikt is als beschermingsmiddel voor hout, ijzer en beton onder het maaiveld.

Kan op hout dat al met carbolineum, ijzer dat met zwarte teer en beton dat met koolteer is behandeld worden aangebracht.

Verfijn® Black varnish is niet overschilderbaar met verf.

Voorbereiding: Ondergrond dient droog en vetvrij te zijn. Loszittende oude lagen op hout verwijderen en schuren met schuurpapier.

Beton en ijzer opzuiveren met een staalborstel.

Verdunning: Verfijn® Black varnish is gebruiksklaar.

Kan eventueel met max. 10-15% terpentijn verdund worden.

Aanbrengen: Met kwast, bokkenpoot of roller.

Droogtijd: Sterk afhankelijk van de aangebrachte laag dikte.

Dun aanbrengen bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid, stofdroog na ca. 4-6 uur.

Eventueel 2e laag aanbrengen na 24 uur.

Niet verwerken bij regen, mist en een temperatuur lager dan 10°C.

Rendement: 5-10m² per liter, echter sterk afhankelijk van de laagdikte en de structuur van de te behandelen oppervlak.

Reinigen van kwasten: Het beste kunt u wegwerpkwasten gebruiken.