

ALGEMENE BESCHRIJVING

Definitie

matte oplosmiddelhoudende, isolerende verf voor binnen waarvan de verf-film tegen schimmelaangroei beschermd is.

Bindmiddel

Polymerisaathars

Eigenschappen

- uitstekende isolatie van nicotine-, roetvlekken en waterkringen
- reukarm
- spanningsvrij
- snelle verharding
- absoluut matte afwerking
- zeer goede mechanische weerstand
- vergeelt niet

Toepassing

dankzij zijn specifieke eigenschappen, kan *Classidur AF* zonder voorafgaande grondlaag aangebracht worden op vaste, droge en schimmelvrije ondergronden zoals gips, beton en mortel, alsook op oppervlakken die bevuild zijn met nicotine-, roetvlekken of waterkringen.

Classidur AF wordt speciaal aangeraden voor:

- voedingsruimten
- brouwerijen
- slagerijen
- slachterijen
- kelders
- koelkamers
- kantines
- schoolgebouwen
- kleedkamers
- industriële keukens

In bakkerijen, vanwege de hoge luchtvochtigheid boven de ovens, moet met het vormen van condenswater gerekend worden. Gezien onze ervaring, kann dit verschijnsel een snelle vervuiling van de oppervlakken tot gevolg hebben.

LEVERINGSEIGENSCHAPPEN

Kleur: wit

Reuk: zwak

Houdbaarheid (20°C):

Minstens 12 maanden in goed afgesloten bussen geen velvorming.

Verpakking: 4 l - 12,5 l

VOS: 2004/42/CE A/g 350 g/l (2010) max. 350 g/l

MEETRESULTATEN

Glansgraad: volkomen mat

Soortelijk gewicht: 1,39 (gemiddelde waarde)

Vaste stofgehalte: 63%

Droging (bij 20°C en een R.V. <65 %):

- stofdroog na ongeveer 1 uur
- kleefvrij na ongeveer 2 uur
- doorgedroogd na ongeveer 24 uur.

AANBRENGING

Staat van de ondergrond

de ondergrond moet samenhangend, draagkrachtig, droog en schimmelvrij zijn. In geval van schimmel, moet de ondergrond behandeld worden met een gepast preparaat.

Aanbrengingsmiddelen

kwast / borstel, spatvrije roller

Verdunning

Het is sterk aangeraden met de reukarme *Classidur Verdunning* te verdunnen. De ruimtes goed verluchten tijdens de schilderwerken.

Reiniging van het gereedschap

met *Classidur Verdunning* of met white-spirit (Terpentine).

Aankleuren

Classimix of geconcentreerde mengkleuren tot maximaal 2% (onder voorbehoud van voorafgaande verenigbaarheidstesten).

Minimale verwerkingstemperatuur

+ 5°C (temperatuur van de ondergrond)

Verbruik

9-11 m²/l – deze waarden zijn afhankelijk van de structuur en van de zuigkracht van de ondergrond.

Werkwijze

Classidur AF altijd in twee lagen aanbrengen.

Opmerkingen

- goed verluchten tijdens het aanbrengen van de verf,
- bestaande schimmelvorming altijd zorgvuldig behandelen en wassen voor de schilderwerken,
- Verwijder verpakte voedingsmiddelen voor het aanbrengen en tijdens het drogings-proces,
- Plaats goed ventileren gedurende de verwerking en de droging,
- Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.claessens.com

Dit technische documentatieblad bevat informatie over onze producten en is naar onze beste kennis opgesteld. Het komt overeen met de meest recente technische bevindingen en met de ervaring van de fabrikant. Niettemin dient de koper/gebruiker, rekening houdend met de vele mogelijke ondergronden en de voorwaarden die gebonden zijn aan de producten, naar eigen verantwoordelijkheid en conform de bouwkundige en professionele voorschriften, zelf te bepalen of de aangeboden materialen geschikt zijn voor het geplande gebruik. Bijgevolg kunnen er geen garanties worden verbonden aan de standaardwerkwijze en de hierboven vermelde gegevens. Dit technische documentatieblad heeft een louter informatieve functie en verbindt geen specifieke rechten, fundamentele verplichtingen of andere toekomstigheden aan de verkoopsovereenkomst. Ieder nieuw documentatieblad vervangt het huidige document. De meest recente versie van deze technische informatie bevindt zich op www.claessens.com



VERNIS CLAESENS SA
Avenue du Silo 6
CH-1020 Renens
Tel. +41 21 637 17 17
www.claessens.com