TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE

PERMALINE DEKGROND

Hoogvullende grondlak



Productomschrijving

Permaline Dekgrond is een oxidatief drogende, thixotrope, dekkende grondlak op basis van een gemodificeerde alkydhars.

Bijzonderheden

Het product dient onverdund en vol te worden opgezet om te beantwoorden aan het doel waarvoor het is ontwikkeld.

Eigenschappen

Hoog laagdiktebereik
Zeer vullende eigenschappen

Gebruik/Toepassing

Permaline Dekgrond is geschikt als grondlak op hout buiten die als basis dient voor duurzaam buitenschilderwerk. Door de sterk vullende eigenschappen en de hoge laagdikte die per arbeidsgang kan worden bereikt in vergelijking met een gewone buitengrondverf, wordt op de meest kwetsbare onderdelen zoals onderdorpels weer een royale laagdikte opgebouwd voor een duurzame bescherming, terwijl aanwezige haarscheurtjes worden gevuld.
Permaline Dekgrond kan worden afgewerkt met één of twee lagen aflak uit het Permaline assortiment.

Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Dichtheid	:	1,38 kg/dm³
Volumepercentage vaste stof	:	63%
Glans	:	mat
Aanbevolen droge laagdikte	:	55 micrometer
Leverbaar in de kleuren	:	wit en aan te kleuren via het Trimetal kleurenmengsysteem

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of en geen recentere versie van de Technische Productinformatie is uitgegeven.

TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE

PERMALINE DEKGROND

Hoogvullende grondlak



Verwerking van het product

Verwerkingscondities:
Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Kwast

Volumepercentage verdunning	:	gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	:	terpentine

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen droge laagdikte en 65% R.V.

Stofdroog	:	ca. 2 uur
Kleefvrij	:	ca. 4 uur
Overschilderbaar	:	ca. 16 uur

Theoretisch rendement
11-14 m²/liter

Opmerkingen
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan Arbo wetgeving

Systeeminformatie

Nieuw werk
Het vochtgehalte van het hout dient overeen te komen met de in de K.V.T. aangegeven waarden. Alvorens het product wordt aangebracht, dient de ondergrond droog, schoon en vetvrij te zijn. Het product kan aangebracht worden op een geschikte timmerindustrie grondlaag, volgens in de K.V.T. aangegeven normen en richtlijnen. Op nieuw ongeschilderd hout of kaal gemaakte delen is voorbehandeling met twee lagen Permaline Dekgrond aan te bevelen.
Permaline Dekgrond kan worden afgewerkt met één of twee lagen aflak uit het Permaline assortiment.

Onderhoud bestaand werk
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij, geschuurd en goed gehecht te zijn. Losse delen verwijderen door schuren, schrappen of afbijten. Kaal gekomen delen gronden met Permaline Dekgrond. Het houtvochtgehalte mag niet boven de 18% zijn. Daarover een laag Permaline Primer en de afwerking van één of twee lagen aflak uit het Permaline assortiment.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of en geen recentere versie van de Technische Productinformatie is uitgegeven.

TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE

PERMALINE DEKGROND

Hoogvullende grondlak



Veiligheid/Hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Vlampunt, bepaald volgens ISO 1516	:	> 40°C
VOS-EU-grenswaarde	:	cat. A/d < 300 g/l

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte
De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.
Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

Artikelgegevens

Houdbaarheid	:	In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	:	1 liter en 2,5 liter

EEN PRODUCT VAN AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of en geen recentere versie van de Technische Productinformatie is uitgegeven.