Technische informatie

Vescom 1000

2017

toepassing
Pasteuze wandbekledingslijm voor het aanbrengen van vinyl wandbekleding tot 370 g/m^2 met een papier- of textielrug.

ondergrond
Geschikt zijn binnenstucwerk, hout en houtachtige materialen, gipsplaten, beton etc. mits deze schoon, droog, vast en vlak zijn.

specifieke eigenschappen

Lijmtype	: pasteuze lijm op basis van zetmeel en kunstharsdispersie
Brookfield viscositeit	: 32.500 mPa.s (HAT; spindel 6; 20 omw/min; 20°C)
Droge stofgehalte	: 22,0%
pH	: 7,5
Kleur	: wit
Open tijd	: 15 – 45 minuten
Afbindtijd	: 1 – 4 uur
Verbruik	: 150 – 400 g/m^2

EU-grenswaarde VOS: De grenswaarde van dit product volgens de richtlijn 2004/42/EG is < 1 g/l VOS.

Open tijd, afbindtijd en verbruik zijn afhankelijk van de ondergrond, het type wandbekleding, de temperatuur en relatieve vochtigheid van de materialen en de omgeving.

verwerking
Vescom 1000 is gebruiksklaar.
De lijm kan met een (lamsvacht)roller of kwast op de ondergrond aangebracht worden.

reiniging
Niet aangedroogde lijm kan eenvoudig met water gereinigd worden.

verpakking
10 ltr. emmer

opslag en houdbaarheid
De lijm dient in gesloten verpakking, bij voorkeur bij kamertemperatuur, opgeslagen te worden. Bij bevriezing (tot -10°C) is het product na ontdooien en goed oproeren, weer normaal bruikbaar.

De houdbaarheid van het product is 9 maanden.

Technische informatie

Vescom 2000

2020

toepassing
Vescom 2000 is een universeel toepasbare wandbekledingslijm voor het aanbrengen van textiel wandbekleding en vinyl wandbekleding zwaarder dan 370 g/m^2.
Vescom 2000 voorkomt het zogenaamde schotelen van het wandbekledingsmateriaal op de wand. Door de zeer hoge natte kleefkracht van de lijm is deze zeer geschikt voor zeer zware kwaliteiten wandbekledings-materiaal.

ondergrond
Geschikt zijn binnen stucwerk, hout en houtachtige materialen, gipsplaten, beton etc. mits deze schoon, droog, vast en vlak zijn.

specifieke eigenschappen

Lijmtype	: pasteuze lijm op basis van zetmeel en kunstharsdispersie
Brookfield viscositeit	: 23.000 mPa.s (HAT; spindel TD; 5 omw/min; 20°C)
Droge stofgehalte	: 27,5%
pH	: 7,5
Kleur	: wit
Open tijd	: 15 – 45 minuten
Afbindtijd	: 1 – 4 uur
Verbruik	: 150 – 400 g/m^2

EU-grenswaarde VOS: De grenswaarde van dit product volgens de richtlijn 2004/42/EG is < 1 g/l VOS.

Open tijd, afbindtijd en verbruik zijn afhankelijk van de ondergrond, het type wandbekleding, de temperatuur en relatieve vochtigheid van de materialen en de omgeving.

verwerking
Vescom 2000 is gebruiksklaar.
De lijm kan met een (lamsvacht)roller of kwast op de ondergrond aangebracht worden.

reiniging
Niet aangedroogde lijm kan eenvoudig met water gereinigd worden.

verpakking
10 ltr. emmer

opslag en houdbaarheid
De lijm dient in gesloten verpakking, bij voorkeur bij kamertemperatuur, opgeslagen te worden. Bij bevriezing (tot -10°C) is het product na ontdooien en goed oproeren, weer normaal bruikbaar.

De houdbaarheid van het product is 9 maanden.

Technische informatie

Vescom 3000

2020

toepassing
Vescom 3000 is een wandbekledingslijm voor renovatieprojecten, waarbij over allerlei verschillende soorten behang, inclusief PVC, nieuw wandbekledingsmateriaal aangebracht wordt.

ondergrond
Geschikt zijn blijvend afgesloten (niet ademende) ondergronden, zoals metaal of kunststof, mits deze schoon, droog, vast en vlak zijn.

specifieke eigenschappen

Lijmtype	: dispersielijm op basis van kunsthars en zetmeel
Brookfield viscositeit	: 37.500 mPa.s (HAT; spindel 6; 20 omw/min; 20°C)
Droge stofgehalte	: 62,0%
pH	: 7,5
Kleur	: wit
Open tijd	: 15 – 45 minuten
Afbindtijd	: 1 – 4 uur
Verbruik	: 150 – 400 g/m^2

EU-grenswaarde VOS: De grenswaarde van dit product volgens de richtlijn 2004/42/EG is < 1 g/l VOS.

Open tijd, afbindtijd en verbruik zijn afhankelijk van de ondergrond, het type wandbekleding, de temperatuur en relatieve vochtigheid van de materialen en de omgeving.

verwerking
Vescom 3000 is gebruiksklaar.
De lijm kan met een (lamsvacht)roller of kwast op de ondergrond aangebracht worden.
De ondergrond dient schoon, droog, vast en vlak te zijn.

reiniging
Niet aangedroogde lijm kan eenvoudig met water gereinigd worden.

verpakking
10 ltr. emmer

opslag en houdbaarheid
De lijm dient in gesloten verpakking, bij voorkeur bij kamertemperatuur, opgeslagen te worden. Bij bevriezing (tot -10°C) is het product na ontdooien en goed oproeren, weer normaal bruikbaar.

De houdbaarheid van het product is 9 maanden.