



avis
PROFESSIONAL



ALUMINIUMLAK

BESCHRIJVING

Universele hoogglanzende aflak voor binnen en buiten op basis van vette alkydharsen. De lak heeft een hoge weersbestendigheid en goede waterbestendigheid en is gemakkelijk met de kwast te verwerken.

TOEPASSING

Als aflak op gegrond hout en staal dat al van een roestwerende laag of grondlaag voorzien is. Geschikt voor constructiewerkzaamheden en bouw- en onderhoudssector.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg voor een schone, droge en vetvrije ondergrond.
- Schuur behandeld hout goed op.
- Behandel blank staal eerst voor met Avis Multiprimer grijs en blank hout met een grondlak.
- Roer de Aluminiumlak voor gebruik goed door.
- Bij gebruik van verschillende verpakkingen op 1 oppervlak, deze verpakkingen eerst met elkaar mengen.
- Breng in 1 tot 2 volle lagen aan. Bij gebruik van een verfspuit de lagen kruislings aanbrengen.
- Verwerkingstemperatuur: > 5°C.
- Reinig gereedschappen direct na gebruik met terpentijn.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	1 L
Kleur:	zilver (RAL 9006) en donker zilver (RAL 9007)
Glansgraad:	hoogglans



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@avisprofessional.nl

www.avisprofessional.nl


PEARLPAINTGROUP





TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement:	12 m ²		
Praktisch rendement:	Afhankelijk van de ondergrond en wijze van aanbrengen		
Strijken/rollen:			
	Spuiten:		
	<i>Luchtspuit</i>	<i>Airless</i>	
	<i>Druk (in bar)</i>	1.2 - 1.8	110 - 130 ATO
	<i>Opening</i>	2 - 4 ATO	0.009"/20°
	<i>Verdunning</i>	Max 20%	Max 20%
Laagdikte:	ca. 40 micron		
Stofdroog:	2 uur		
Kleefvrij:	4 uur		
Overschilderbaar:	24 uur		
Vaste stofgehalte:	ca. 66% gew. Delen ca. 51% vol. delen		
Verdunning:	Voor kwast met terpentine en verfspuit wasbenzine		
Reiniging gereedschap:	Met gangbare verdunningsmiddelen		
Houdbaarheid:	24 maanden in ongeopende originele verpakking, vorstvrij en droog bewaard.		
Inhoud verpakking:	1 L		
Glansgraad:	Hoogglans		
Kleur:	RAL9006 Zilver RAL9007 Donker Zilver		

BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN