# Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis

april 2026

## ALGEMEEN

| | |
|---|---|
| Omschrijving | Grondverf voor binnen op basis van acrylaathars. |
| Gebruiksdoel | Grondverf en primer voor hout, metaal en kunststof. |
| Voornaamste kenmerken | • Uitstekende hechting<br>• Optimale dekking<br>• Sneldrogend<br>• Geschikt voor hout, metaal en kunststof<br>• Hecht op iedere verfsoort<br>• Gemakkelijk verwerkbaar |
| Kleur | Kant-en-klaar in Wit en Grijs (RAL 7037). Ook in vrijwel elke kleur te mengen op de kleurenmengmachine. |
| Glans | Zijdeglans |

## VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

| | |
|---|---|
| Nieuw werk | Algemeen<br>Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met een geschikte ontvetter.<br><br>Beschadigingen<br>Eventuele gaatjes en scheuren kun je opvullen met een geschikt vulmiddel.<br><br>Hout<br>Scherpe hoeken afronden. Goed schuren en behandelen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.<br><br>Metaal en kunststof<br>Eventuele roest grondig verwijderen en ondergrond goed schuren. Kaal metaal en kunststof behandelen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.<br><br>Afwerken<br>Aflakken met twee lagen Histor Perfect Finish Lak. |
| Onderhoud oude verflagen in goede staat | Algemeen<br>Gave, goed hechtende verflagen reinigen met een geschikte ontvetter. Ondergrond goed mat schuren.<br><br>Beschadigingen<br>Eventuele gaatjes en scheuren kun je opvullen met een geschikt vulmiddel.<br><br>Hout<br>Kaal hout eerst behandelen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.<br><br>Metaal of kunststof<br>Kaal metaal of kunststof eerst schilderen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.<br><br>Afwerken<br>Aflakken met één of twee lagen Histor Perfect Finish Lak. |

# Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis

april 2026

## VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

| | |
|---|---|
| Onderhoud oude verflagen in slechte staat | Algemeen<br>Slecht hechtende verflagen verwijderen door schrappen, schuren, föhnen of afbijten.<br>Reinigen met een geschikte ontvetter. Ondergrond goed mat schuren.<br><br>Beschadigingen<br>Eventuele gaatjes en scheuren kun je opvullen met een geschikt vulmiddel.<br><br>Hout<br>Kaal hout en de reparaties behandelen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.<br><br>Metaal of kunststof<br>Kaal metaal of kunststof eerst schilderen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.<br><br>Afwerken<br>Aflakken met één of twee lagen Histor Perfect Finish Lak. |

## VERWERKING

| | |
|---|---|
| Gereedschap | Kwast en roller geschikt voor het schilderen van watergedragen (acryl) verf. |
| Voor gebruik | Verf goed roeren. |
| Droge laagdikte | Verf in een goede laag aanbrengen. Aanbevolen: ca. 40 micrometer. |
| Temperatuur | Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C. |
| Na gebruik | Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting. |
| Rendement | **Theoretisch rendement**<br>Ca. 16 $m^2$/l. Zie ook de informatie op de bus.<br><br>**Praktisch rendement**<br>Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen. |

## DROGING

| | |
|---|---|
| Stofdroog | Na ca. 1 uur. |
| Schuurbaar | Wanneer je de volgende laag grondverf of een lak aanbrengt binnen 48 uur, dan is schuren niet nodig. Wanneer de ondergrond niet glad is, schuren na ± 8 uur. |
| Overschilderbaar | Na ca. 5 uur. |

## REINIGING

| | |
|---|---|
| Morsvlekken en spatten | Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje met water. |
| Gereedschap | Met water schoonmaken. Ga je dezelfde of de volgende dag weer verder met schilderen, doe de kwast en roller dan in folie of plastic. |
| Droge verflaag | Na ca. 1 week met een neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel. |

## PRODUCTGEGEVENS

| | |
|---|---|
| Houdbaarheid en bewaarcondities | In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. |

# Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis

april 2026

## PRODUCTGEGEVENS

| | |
|---|---|
| Verpakking | 0.25 liter, 0,75 liter, 1.25 liter, 2.5 liter. |
| Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling | Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product. |

PPG Coatings Nederland B.V., Oceanenweg 2, 1047 BB, Amsterdam. Technical Support, Tel. 088-4900000, info@histor.nl, www.histor.nl.
PPG Coatings Belgium bv/srl, Corda Campus, Kempische Steenweg 297 - bus 7, 3500 Hasselt, Tel. 011-278701, info@histor.be, www.histor.be.
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Histor is een merk van PPG.